



> VOCI DI CAPITOLATO

COPPO MAX

La formazione del manto di copertura in cotto discontinuo viene ottenuta dalla posa di elementi in laterizio stampati e successivamente cotti in forno monostrato.

La copertura verrà eseguita con tegole tipo Coppo Max SanMarco con peso unitario di 3,4 kg circa, appoggiate su listelli nella quantità minima di 13 pezzi al mq. Sono compresi gli oneri e i materiali necessari a fornire una copertura completa di elementi di colmo, aeratori e accessori per il fissaggio.

Sono escluse invece le opere da lattoniere e gli oneri dei ponteggi. Il computo sarà effettuato misurando in falda il manto di copertura dal limite estremo fino ai colmi.

La tegola dovrà avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti tecnici per la marcatura CE, previsti dalla norma UNI-EN 1304:2005 e sarà corredata di relativo certificato di garanzia.